

Vorstrich

Okatmos® EG 20

- hohe Verbundhaftung
- hygienisierend und geruchsverhindernd
- für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- lösemittelfrei und sehr emissionsarm
- sehr schnell trocknend



Produktbeschreibung

Lösemittelfreier, sehr emissionsarmer, hygienisierender Vorstrich mit hoher Verbundhaftung zur Vorbehandlung von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen sowie auf alten, tragfähigen und wasserfesten Klebstoffresten.

Nicht geeignet für wasserlösliche Sulfitablaugeklebstoffe und Bitumenkleber.

Okatmos® EG 20 trägt mit seiner hygienisierenden Wirkung zur Vermeidung von Gerüchen bei.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss nach VOB Teil C, DIN 18 365 bzw. DIN 18 356 sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein. Untergründe gemäß aktuellem BEB-Merkblatt „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen sowie Merkblatt TKB-8 vorbehandeln.

Verarbeitung

Okatmos® EG 20 mit Lammfellrolle oder Bürste auf den Untergrund auftragen. Pfützen und Schichtbildung vermeiden. Auf Zement- oder Calciumsulfatestrichen **Okatmos® EG 20** je nach Saugfähigkeit im Verhältnis 1:1 bis 1:3 mit Wasser verdünnen. Auf dichten, nicht saugfähigen Untergründen sowie Holzuntergründen **Okatmos® EG 20** unverdünnt verwenden. Die hygienisierende Wirkung bleibt bis zur Verdünnung 1:1 erhalten. Erst nach vollständiger Trocknung mit Spachtel- oder Verlegearbeiten beginnen. Ein Systemaufbau muss gewährleistet sein.

Technische Eigenschaften

Farbe	weiß
Anwendungsgebiet	innen
Mindestbodentemperatur	+17°C
Trocknungszeit*	<ul style="list-style-type: none"> - ca. 0,5 - 3,0 h - bei Holzuntergründen ca. 24 h - bei calciumsulfatgebundenen Estrichen/Trockenestrichen min. 24 h, wenn mit Servoalpha-Spachtelmassen gespachtelt wird nach Begehbarkeit
Fußbodenheizung	geeignet
Kennzeichnung nach GefStoffV	kennzeichnungsfrei
GISCODE	D 1 nach TRGS 610
EMICODE	EC 1 ^{Plus} nach GEV
Lagerung	frostfrei lagern, ca. 12 Monate lagerfähig
*	Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diese Werte entsprechend.

Verbrauch

ca. 75-150 g/m²

Reinigung

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

Verpackung/Palettierung

Verpackung	Artikelnummer
60 x 10 kg Kunststoffkanister	49002
96 x 5 kg Kunststoffkanister	49025
50 Kartons je 12 x 1 kg Kunststoffflaschen	49003

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 08.02.2012/lo