

TECHNISCHES MERKBLATT

Okamul SP

Fliesengrund

- für saugfähige Untergründe
- gebrauchsfertig
- lösemittelfrei
- hohe Verbundhaftung
- für den Innenbereich



BESCHREIBUNG

Okamul SP ist ein gebrauchsfertiger, lösemittelfreier Dispersionsgrund zur Haftvermittlung auf Gips, Kalkzement und zementgebundenen Untergründen, mineralischen Estrichen sowie Porenbeton vor Spachtelarbeiten, Auftrag von Verbundabdichtungen oder der Dünnbett- und Mittelbett-Fliesenverlegung im Innenbereich. **Okamul SP** verhindert das Aufbrennen von Fliesenklebern auf stark saugfähigen Untergründen, verlängert deren offene Zeit und erhöht dadurch die Sicherheit für die Abdichtung.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss saugfähig, tragfähig und belegereif sein.

VERARBEITUNG

Okamul SP gut aufrühren und mit Pinsel, Lammfellrolle oder geeignetem Spritzgerät satt und gleichmäßig unverdünnt auf den Untergrund auftragen. Pfützen und dicke Schichtbildung vermeiden. Die Grundierung muss matt wegschlagen und trocken sein. Zur Prüfung der Saugfähigkeit ist ein Probeauftrag empfehlenswert.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	flieder
Anwendungsgebiet	innen
Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C bis + 30 °C
Trocknungszeit*	ca. 1-3 Stunden Calciumsulfatestrich mindestens 24 Stunden
Fußbodenheizung	geeignet
Lagerung	frostfrei lagern, ca. 12 Monate lagerfähig
GISCODE	D 1 nach TRGS 610
EMICODE	EC 1 ^{Plus} nach GEV

* Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Werte entsprechend.

VERBRAUCH

ca. 100 - 150 g/m²

REINIGUNG

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung	EAN
120 kg Fass	4015705100234
60 x 10 kg Kunststoffkanister	4015705100029

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 22.04.2020/lo



Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: 0711 93134-0
Telefax: 0711 93134-140
www.kiesel.com
Amtsgericht Stuttgart HRA 210806

Niederlassung:
D-39590 Tangermünde
Telefon: 03 93 22 95-0
Geschäftsführung:
Beatrice Kiesel-Luik
Dirk Schulze
Dr. Matthias Hirsch

Persönlich haft. Gesellschafterin:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Amtsgericht Stuttgart HRB 210484
Sitz der Gesellschaft:
73730 Esslingen