

TECHNISCHES MERKBLATT

Okatape MB 35

Montageband für
Hartkern- und
Kettelsockelleisten



- 35 mm breit
- mit enormer Anfangs- und Dauerklebekraft
- extra hohe Klebstoffbeschichtung
- weichmacherbeständig
- alterungsbeständig

BESCHREIBUNG

Sehr stark klebendes Spezial-Montageband mit sehr hohem Klebstoffauftrag für das schnelle und sichere Anbringen von Hartkern- und Kettelsockelleisten auf allen üblichen Untergründen.

Okatape MB 35 mm ist für die Verklebung von Teppichstreifen in Einlegeleisten geeignet.

Geeignete Untergründe	Geeignete Sockelleisten
Mauerwerk	Hartkernsockelleisten
Beton	Kettelsockelleisten
Gips (grundiert)	Schaumrücken
Putz	Synthetischer Zweitrücken
Hartsockelleisten bis 1mm Struktur	Vliesrücken
Kettelsockelleisten bis 3 mm Struktur	PVC
Holz	Kugelgarn
Metall	Nadelvlies
Keramik	
Kunststoff	
Farbanstrich	
Tapeten	

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss nach VOB Teil C, DIN 18365 sowie dem Stand der Technik eben, dauertrocken, zug- und druckfest sein. Beide Fügepartner müssen frei von Staub, Trennmitteln (z.B. Silicon usw.) sowie anderen Verunreinigungen, die klebstoffabweisend wirken, sein.

Achtung: Manche Dispersions- und Kunststoffputze, Farben, Lacke und Tapeten enthalten klebstoffabweisende Zusätze. Die Untergründe und Sockelleisten sind in jedem Fall vor Ort auf Haftfähigkeit zu prüfen.

VERARBEITUNG

Bei Hartkernsockelleisten:

Okatape MB 35 mit einem Bodenabstand von ca. 10-15 mm an die Wand anbringen und fest anreiben. Siliconpapier abziehen und die bereits vorgestanzten Hartkernsockelleisten kräftig auf **Okatape MB 35** andrücken. Anschließend die Sockelleisten mit einem Gummihammer an die Wand anschlagen. Durch das Anschlagen erhöht sich die Klebekraft/Haftung. In Abschnitten mit Radien und starken Unebenheiten (z.B. Altbauten) ist eine zusätzliche mechanische Sicherung erforderlich.

Bei Kettel-, Nadelvlies- und Kugelgarnsockelleisten:

Okatape MB 35 auf die Rückseite der Sockelleiste auftragen und fest anreiben. Hierbei ist zu beachten, dass 80 % der Sockelleistenbreite sowie das Kettelgarn bis zur Hälfte mit **Okatape MB 35** überdeckt ist. Siliconpapier von **Okatape MB 35** abziehen und die Sockelleisten zug- und spannungsfrei an die Wand anbringen. Anschließend die Sockelleiste mit einem Gummihammer vollflächig anschlagen. Durch das Anschlagen erhöht sich die Klebekraft/Haftung. An Innen- und Außenecken Sockelleisten vor Entfernen des Siliconpapiers vorknicken um Spannungen zu vermeiden.

Achtung:

Okatape MB 35 immer auf das mitgelieferte Trennpapier legen um Untergrund und Montageband zu schützen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Klebstoffträger	Polyestergelege
Klebstoffart	Dispersionskleber auf Polyacrylbasis
Klebstoffauftragsgewicht	ca. 450 g/m ²
Dicke	ohne Abdeckung 0,44 - 0,46 mm
Schälwiderstand	≥ 30 N/25 mm (DIN EN 1939) *
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 120 °C (kurzfristig)
Alterungsbeständigkeit	sehr hoch
Weichmacherbeständigkeit	hoch
Verarbeitungstemperatur	+10 °C bis +30 °C
Farbe	Schutzabdeckung Siliconpapier braun
Kerndurchmesser	86 mm
Rollenbreite	35 mm
Rollenlänge	25 m
Lagerung	1 Jahr bei sachgemäßer Lagerung im ungeöffneten Originalgebinde

* Die Bestimmung der Prüfwerte erfolgt in Anlehnung an die üblichen Prüfnormen für Klebebänder, variierte Prüfparameter werden gesondert angegeben.

WICHTIGE HINWEISE

Die Arbeiten sind generell nach dieser Verarbeitungsvorschrift durchzuführen, um eine dauerhafte und sichere Verklebung zu erreichen. Die Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller sind grundsätzlich zu beachten.

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung	Artikelnummer	EAN
35 mm x 25 m / 8 Rollen	65003	4015705650036

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 13.07.2026/ag

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
Wolf-Hirth-Straße 2
D-73730 Esslingen
Telefon: 0711 93134-0
Telefax: 0711 93134-140
www.kiesel.com
Amtsgericht Stuttgart HRA 210806

Verkaufsbüro Nord/Ost:
D-39576 Stendal
Telefon: 03 931 4107640
Geschäftsführung:
Beatrice Kiesel-Luik
Dirk Schulze

Persönlich haft. Gesellschafterin:
Kiesel Verwaltungsges. mbH
Amtsgericht Stuttgart HRB 210484
Sitz der Gesellschaft:
73730 Esslingen