

TECHNISCHES MERKBLATT

Okatmos® ER 15

Rutschbremse

- lösemittelfrei (GISCODE D1 gemäß TRGS 610)
- speziell für Teppichfliesen
- leichte Verarbeitung
- auf Fußbodenheizung geeignet
- leitfähige Einstellung möglich



BESCHREIBUNG

Lösemittelfreie (GISCODE D1 gemäß TRGS 610), sehr emissionsarme (EMICODE EC1^{Plus} gemäß GEV), hygienisierende, selbstliegende Fixierung von rutschfesten, wieder aufnehmbaren Teppichfliesen (mit Bitumen-, Vlies-, PVC- oder PUR-Rückenausstattung) auf dichten, nicht saugfähigen oder saugfähigen Untergründen im Innenbereich.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss nach VOB, Teil C, DIN 18 365 sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein. Untergründe gemäß aktuellem BEB-Merkblatt "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen" sowie Merkblatt TKB-8 vorbehandeln.

VERARBEITUNG

Okatmos® ER 15 gut aufschütteln. Anschließend die Rutschbremse mit der **Kiesel Strukturwalze** oder kurzflorigen Velourswalze auf den Untergrund auftragen. Nach Einhaltung der Ablüftezeit (transparenter Fixierfilm) die Teppichfliesen einlegen und sorgfältig vollflächig anreiben oder anwalzen. Bei der Verarbeitung auf Doppelbodenelementen darauf achten, dass kein Material in die Plattenfugen gelangt und diese verklebt.

Bei antistatischen/leitfähigen Verlegungen von Teppichfliesen ist eine Zugabe von **Antistatikum D** erforderlich. Bitte Rücksprache mit der Kiesel Anwendungstechnik nehmen.

Die vorgeschriebene Menge **Antistatikum D** ist zuerst im MV 1:1 mit Wasser zu verdünnen und danach unter ständigem Rühren homogen unterzumischen.

Verbrauch und Dosierung	Antistatikum D	Wasserzugabe
5 kg Okatmos® ER 15	325 g / 500 ml	500 ml
10 kg Okatmos® ER 15	500 g / 625 ml	625 ml

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	weiß
Anwendungsgebiet	innen
Mindestbodentemperatur	+ 15 °C
Ablüftezeit*	ca. 10 - 60 Minuten
Einlegezeit*	unbegrenzt
Fußbodenheizung	geeignet
GISCODE	D 1 nach TRGS 610
EMICODE®	EC 1 ^{Plus} nach GEV
Lagerung	frostfrei lagern, ca. 12 Monate lagerfähig

* Bei + 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

VERBRAUCH

Zahnung	Belagsart	Verbrauch
Kiesel Strukturwalze / Velourswalze	SL-Fliesen	ca. 50 - 100 g/m ²

Verbrauch ist abhängig u.a. von der Untergrundbeschaffenheit.

REINIGUNG

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung	Artikelnummer	EAN
40 x 10 kg Rechteckkunststoffeimer	49092	4015705490922

MENSCH UND UMWELT

Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG
 Wolf-Hirth-Straße 2
 D-73730 Esslingen
 Telefon: 0711 93134-0
 Telefax: 0711 93134-140
 www.kiesel.com
 Amtsgericht Stuttgart HRA 210806

Verkaufsbüro Nord/Ost:
 D-39576 Stendal
 Telefon: 03 931 4107640
 Geschäftsführung:
 Beatrice Kiesel-Luik
 Dirk Schulze

Persönlich haft. Gesellschafterin:
 Kiesel Verwaltungsges. mbH
 Amtsgericht Stuttgart HRB 210484
 Sitz der Gesellschaft:
 73730 Esslingen

- Intensives Essen, Trinken und Rauchen während der Verarbeitung des Produktes ist zu vermeiden.
- Tragen Sie eine Schutzbrille!
- Sollte Kleber oder Verlegewerkstoff mit Ihren Augen in Berührung kommen, sofort mit viel Wasser auswaschen und einen Augenarzt aufsuchen.
- Schützen Sie Ihre Hände mit wasserdichten, robusten Handschuhen!
- Tragen Sie lange Hosen!
- Vermeiden Sie längeren Hautkontakt mit dem Kleber oder Verlegewerkstoff. Betroffene Hautteile sind sofort gründlich mit Wasser zu säubern.
- Je länger frischer Kleber oder Verlegewerkstoff auf Ihrer Haut verbleibt, umso größer ist die Gefahr von ernststen Hautschäden.
- Kinder von frischem Kleber oder Verlegewerkstoff fernhalten!
- Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Die mittel- oder langfristige Abgabe nennenswerter Konzentrationen flüchtiger, organischer Stoffe (VOC) an die Raumluft ist nicht zu erwarten (EMICODE EC1^{Plus} gemäß GEV). Dennoch sollte während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung gesorgt werden.

Produkt enthält 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT) / 1,2-Benzisothiazol3(2H)-on (BIT).

Informationen für Allergiker unter Tel. 0711/93134-0.

Entsorgung:

Produkt darf nicht in Gewässer, Abwässer oder Erdreich gelangen. Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben. Ausgehärtete Produktreste als hausmüllähnlichen Gewerbeabfall entsorgen. Gebinde mit flüssigen Restinhalten sind Sonderabfälle.

Zusammensetzung:

Kunststoffdispersion, Verdickungs-, Netz-, Entschäumungs- und Konservierungsmittel, Wasser.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 02.10.2025/ag