

TECHNISCHES MERKBLATT

Okatmos® star 150 Plus

Haftklebrige Fixierung



- lösemittelfrei (GISCODE D1 gemäß TRGS 610)
- leichte Verarbeitung
- speziell für selbstliegende textile Bodenbeläge in Bahnen und Fliesen

BESCHREIBUNG

Lösemittelfreie (GISCODE D1 gemäß TRGS 610), sehr emissionsarme (EMICODE EC1^{Plus} gemäß GEV), stark haftklebrige, rollfähige Spezial-Dispersion zur rutschfesten Fixierung von selbstliegenden, wieder aufnehmbaren Textilbelägen in Bahnen und Fliesen (Module) mit Filz-, Vlies- oder Textiltrücken. Auch geeignet für die Fixierung/Verklebung von VCT-Belägen (Vinyl-Composite-Tiles). **Okatmos® star 150 Plus** ist einsetzbar auf Doppel- und Hohlraumboden aus Estrich, Spanplatten und Metall, auf festliegenden Altbelägen aus PVC-, CV-, Linoleum und keramischen Fliesenbelägen sowie allen verlegereifen Untergründen.

Die mit **Okatmos® star 150 Plus** fixierten Beläge lassen sich bei Bedarf aufnehmen und wieder einlegen.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss nach VOB Teil C, DIN 18 365 sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein. Untergründe gemäß aktuellem BEB-Merkblatt "Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen" sowie TKB-Merkblatt 8 vorbehandeln. Bei Verlegung auf o. g. Altbelägen müssen diese insbesondere frei von Trennmitteln sein. Stark saugfähige Untergründe vor dem Einsatz von **Okatmos® star 150 Plus** mit **Okatmos® EG 10**, **Okatmos® EG 20** oder **Okatmos® EG 25** vorstreichen.

VERARBEITUNG

Okatmos® star 150 Plus gut aufrühren. Anschließend die Fixierung mit der **Kiesel Strukturwalze** oder einer TKB-A2-Zahnung gleichmäßig auf den Untergrund auftragen.

Die Bodenbeläge erst einlegen, wenn der Klebstofffilm vollständig abgetrocknet ist.

Bei der Verlegung auf Doppelbodenelementen darauf achten, dass kein Material in die Plattenfugen gelangt und diese verkleben.

Bei antistatischen/leitfähigen Verlegungen von Teppichfliesen ist eine Zugabe von **Antistatikum D** erforderlich. Bitte Rücksprache mit der Kiesel Anwendungstechnik nehmen.

Die vorgegebene Menge **Antistatikum D** ist zuerst im MV 1:1 mit Wasser zu verdünnen und danach unter ständigem Rühren homogen unterzumischen.

Verbrauch und Dosierung	Antistatikum D	Wasserzugabe
15 kg Okatmos® star 150 Plus	750 g / 940 ml	940 ml

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	weiß
Anwendungsgebiet	innen
Mindestbodentemperatur	+ 17 °C
Ablüftezeit*	ca.30-60 Minuten
Einlegezeit*	unbegrenzt
Fußbodenheizung	geeignet
GISCODE	D 1 nach TRGS 610
EMICODE	EC 1 ^{Plus} nach GEV
Lagerung	frostfrei lagern, ca. 12 Monate lagerfähig

* Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Höhere Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

VERBRAUCH

	Belagsart	Verbrauch
Kiesel Strukturwalze	SL-Teppichbeläge in Bahnen und Fliesen	ca. 100-120 g/m ²
Zahnung TKB A2	VCT-Belag	ca. 200 g/m ²

REINIGUNG

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung	Artikelnummer	EAN
33 x 15 kg Kunststoffeimer	49075	4015705490755

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 11.08.2026/ag