

TECHNISCHES MERKBLATT

Okatmos® EG 10

Vorstrich

- für nicht saugfähige und saugfähige Untergründe
- sehr schnell trocknend
- lösemittelfrei (GISCODE D1 gemäß TRGS 610)
- sehr emissionsarm (EMICODE EC1Plus gemäß GEV)
- hohe Verbundhaftung



BESCHREIBUNG

Lösemittelfreier Vorstrich (GISCODE D1 gemäß TRGS 610) mit hoher Verbundhaftung zum Vorbehandeln von nicht saugfähigen und saugfähigen Untergründen sowie auf alten, tragfähigen und wasserfesten Klebstoffresten.

Nicht geeignet für wasserlösliche Sulfitablaugeklebstoffe und Bitumenkleber.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Der Untergrund muss nach VOB Teil C, DIN 18 365 sowie dem Stand der Technik geprüft und verlegereif sein. Untergründe gemäß aktuellem BEB-Merkblatt "Beurteilen von Vorbereiten von Untergründen" sowie dem Merkblatt TKB-8 vorbehandeln.

VERARBEITUNG

Okatmos® EG 10 unverdünnt mit Lammfell-, Schaumstoffrolle oder Bürste auf den Untergrund auftragen. Auf Zement- oder Calciumsulfatestrichen kann **Okatmos® EG 10** im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnt werden. Erst nach vollständiger Trocknung mit Spachtelarbeiten beginnen. Pfützen- und Schichtenbildungen sind zu vermeiden. Ein Systemaufbau muss gewährleistet sein.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	orange	
Anwendungsgebiet	innen	
Mindestbodentemperatur	+15°C	
Trocknungszeit*		ca. 0,5 - 3,0 Stunden
	bei Holzuntergründen:	ca. 24 Stunden
	bei calciumsulfatgebundenen Estrichen/Trockenestrichen:	mindestens 24 Stunden
	wenn mit Servoalpha- Spachtelmassen gespachtelt wird:	nach Begehrbarkeit
Fußbodenheizung	geeignet	
GISCODE	D1 - nach TRGS 610	
EMICODE	EC 1 ^{Plus} nach GEV	
Lagerung	trocken lagern, ca. 12 Monate lagerfähig	

* Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen und geringe Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und hohe Luft-feuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

VERBRAUCH

ca. 100-150 g/m²

WERKZEUGE

Bürste oder Lammfellrolle.

REINIGUNG

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung	Artikelnummer	EAN
60 x 10 kg Kunststoffkanister	49121	4015705491219

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 24.06.2025/ag