

TECHNISCHES MERKBLATT

Primer 150

1-komponentiger,
lösemittelhaltiger Reiniger
und Haftverbesserer

- optimale Haftvermittlung für Kiesel Silicon und Hybrid-Dichtstoffe
- zur Untergrundvorbehandlung
- innen und außen
- auch für den Unterwasserbereich
- toluolfrei



BESCHREIBUNG

Primer 150, filmbildender, 1-komponentiger Haftvermittler-Primer für geeignete Untergründe und verschiedene Kunststoffe. **Primer 150** dient als Haftvermittler für Kiesel Silicon und Hybrid-Dichtstoffe wie **Oka Silicon**, **Oka Silicon M** und **Oka DK**. Hinweise zum erforderlichen Einsatz des Primers für die jeweiligen Untergründe und den zum Einsatz kommenden Kiesel Kleb- und Dichtstoffen gilt die **Kiesel Primer-Tabelle**.

UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Die Haftflächen müssen sauber und trocken sein. Nichtsaugende Untergründe können mit Aceton von Fett- und Ölrückständen gereinigt werden.

VERARBEITUNG

Primer 150 gleichmäßig mittels sauberem Lappen auf den Untergrund auftragen und ablüften lassen. Der Haftvermittler darf nicht zu dick aufgebracht werden. Anschließend den ausgewählten Kiesel-Kleb-/Dichtstoff aufbringen.

Die Zeitspanne nach dem Auftrag des Primers bis zur Weiterverarbeitung kann mehrere Stunden betragen, wenn Staubaufall vermieden wird. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	farblos
Basis	flüssig
Anwendungsgebiet	innen, außen und im Unterwasserbereich
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +30 °C
Ablüfzeit*	bei 23 °C / 50 % rLf: 0 min
Dichte	bei + 23 °C ca. 0,7 g/cm ³
Lagerung	nicht unter +5 °C lagern, frostempfindlich bei 23 °C / 50 % rLf: 12 Monate

*Die Trocknungszeit bezieht sich auf +23 °C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.

Höhere Temperaturen und geringere Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeit verlängern diesen Wert entsprechend.

WICHTIGE HINWEISE

Nur für gewerbliche Endverbraucher. Bitte das Sicherheitsdatenblatt beachten!

Primer 150 nicht über die Fugenränder und Haftflächen hinaus auftragen, um Verunreinigungen/optische Veränderungen zu vermeiden.

VERBRAUCH

Verbrauch abhängig von dem Aufnahmevermögen des Untergrundes: ca. 30 - 50 g/m²

WERKZEUGE

Baumwolltuch, Pinsel, Lack- oder Auftragsrolle.

REINIGUNG

Terpentinersatz

VERPACKUNG/PALLETIERUNG

Beschreibung	Artikelnummer	EAN
15 x 100 ml Alu Flasche		

MENSCH UND UMWELT

Bitte beachten Sie die normalen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten. Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt.

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 14.01.2025/ag