

## TECHNISCHES MERKBLATT

### Servofix MZ

#### Montagezement

- die ideale Montagehilfe
- für den Innen- und Außenbereich



## BESCHREIBUNG

Schnellabbindender, chloridfreier Montagezementmörtel für den Innen- und Außenbereich. Zur schnellen und einfachen Montage von sanitären und elektrischen Installationen, Laden- und Schaufenstern, Maschinen, Treppen- und Balkongeländern, Gartenzäunen, Gartentoren, Heizungen, Verkehrsschildern, Straßennägeln, Markierungen sowie zur Hallen- und Stahlbaumontage und zur Abdichtung von Wassereintrüben.

**Servofix MZ** ist wasserdicht, neigt nicht zu Ausblühungen und enthält keine korrosionsfördernden Bestandteile.

## VERARBEITUNG

Untergrund von Staub und losen Teilen säubern, im Übrigen gilt VOB. Nicht bei Temperaturen unter + 5°C, bei zu erwartendem Frost sowie auf gefrorenem Untergrund verarbeiten. Untergrund ausreichend vornässen.

**Servofix MZ** mit sauberem Wasser zu einer plastischen Masse anrühren. Nicht gießfähig flüssig anmachen. Wasserbedarf: ca. 0,3 Liter/kg. Angemachte Mischung innerhalb einer Minute verarbeiten. Angesteifte Mischung nicht mehr mit Wasser verdünnen. Abbindezeit ca. 3 Minuten.

**Servofix MZ** kann mit feuergetrocknetem Quarzsand oder sauberem, ausgewaschenem Flusssand als Putz- und Reparaturmörtel verwendet werden. Mischungsverhältnis: 2 RT **Servofix MZ** + 1 RT Quarzsand trocken vormischen. Mit 3/4 RT Wasser innerhalb einer Minute zu einer plastischen Masse anrühren und sofort verarbeiten.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	grau
Anwendungsgebiet	innen und außen
Dichte	ca. 2000 g/cm <sup>3</sup>
Druckfestigkeit	ca. 29 N/mm <sup>2</sup> (nach 28 Tagen)
Biegezugfestigkeit	ca. 4,7 N/mm <sup>2</sup> (nach 28 Tagen)
Verarbeitungstemperatur	mindestens + 5 °C (Untergrund)
Wasserbedarf	ca. 30 %
Verarbeitungszeit*	max. 3 Minuten
GISCODE	ZP 1 - chromatarm nach TRGS 613
Lagerung	trocken lagern, ca. 6 Monate lagerfähig

\* Bei +20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Werte entsprechend.

## VERBRAUCH

nach Bedarf

## REINIGUNG

Werkzeug umgehend mit Wasser reinigen.

## VERPACKUNG/PALLETTIERUNG

Beschreibung	EAN
44 x 15 kg Kunststoffeimer	4015705110059

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 19.07.10 lo



Kiesel Bauchemie GmbH u. Co. KG  
Wolf-Hirth-Straße 2  
D-73730 Esslingen  
Telefon: 0711 93134-0  
Telefax: 0711 93134-140  
www.kiesel.com  
Amtsgericht Stuttgart HRA 210806

Niederlassung:  
D-39590 Tangermünde  
Telefon: 03 93 22 95-0  
Geschäftsführung:  
Beatrice Kiesel-Luik  
Dirk Schulze  
Dr. Matthias Hirsch

Persönlich haft. Gesellschafterin:  
Kiesel Verwaltungsges. mbH  
Amtsgericht Stuttgart HRB 210484  
Sitz der Gesellschaft:  
73730 Esslingen