

NATÜRLICH, EINFACH, ÜBERALL.

Großformate verlegen
mit Servoflex 2.0



Servoflex 2.0

Flexibler Klebemörtel



Natürlich:

- Einsatz mineralischer Co-Bindemittel
- Schonung natürlicher Ressourcen
- zementreduzierte Rezeptur

Einfach:

- variabler Wasserfaktor, individuell einstellbar
- sichere und zügige Erhärtung auch unter XL-Fliesen
- geringer Verbrauch

Überall:

- für Feinsteinzeug bis 120 x 120 cm
- im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden
- Schichtdicke bis 15 mm



PRODUKTBESCHREIBUNG

Standfester, flexibler, hellgrauer und kunststoffvergüteter zementärer Dünnbettmörtel nach EN 12 004 C2 TE-S1 zum Verlegen von keramischen Fliesen und Platten, Feinsteinzeug, Porzellanmosaik, Klinker- und Ziegelfliesen sowie verfärbungs- und verformungsunempfindliche Naturwerksteinbeläge im Innen- und Außenbereich auf tragfähigen Untergründen wie z.B. Ort beton (mind. 3 Monate alt), Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten, Heizstriche (entsprechende Normen und

Merkblätter beachten), Gussasphalt, Porenbeton sowie Balkone und Terrassen. Aufgrund des variablen Wasserfaktors von ca. 34 - 40 % kann Servoflex 2.0 in einer sehr standfesten Konsistenz für die Anwendung von schweren Fliesen im Wandbereich und in einer leicht aufkämmbaren Bodenkonsistenz angewandt werden und erhärtet dennoch sicher und zügig.

Erfüllt die „Richtlinie für Flexmörtel“, Ausgabe Juni 2001

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Farbe	grau
Anwendungsgebiet	innen und außen**, an Wand und Boden
Auftragsstärke	max. 15 mm
Verarbeitungstemperatur	+5°C bis +25°C (Untergrund)
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +80°C
Wasserbedarf	ca. 6,8 bis 8,0 Liter / 20 kg Pulver
Reifezeit	ca. 5 Minuten (nochmals umrühren)
Verarbeitungszeit*	ca. 2,5 Stunden
Einlegezeit*	ca. 30 Minuten
Begehrbar* / Verfugbar*	nach ca. 12 Stunden
GISCODE	ZP 1 - chromatarm nach TRGS 613
Lagerung	Im verschlossenen Originalgebinde ca. 12 Monate in trockenen Räumen.

* Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit. Höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere Temperaturen verlängern diese Werte entsprechend.

** Im Außenbereich ist eine weitgehend hohlraufreie Verlegung erforderlich (Buttering-Floating).

**Verpackung
Palettierung**

54x 20 kg Papiersack
Art.-Nr. 13077
EAN 4015705130774

**Das detaillierte Technische
Merkblatt zum Produkt finden
Sie unter www.kiesel.com**